

Crearea unui lucru nou nu se face cu ajutorul rațiunii, ci prin jocul instinctului, care acționează dintr-o necesitate interioară. Minte creativă se joacă cu obiectele pe care le iubește. [Carl Jung - CREAȚIE](#)

Bijuteria are la origine cuvântul francez *bijou*, iar prima folosire atestată a termenului datează de la începutul secolului al XIX - lea. Înțelesul larg al bijuteriei se referă la obiectele de podoabă realizate din metale și pietre prețioase.

CUPRINS

| | |
|---|----|
| SCURTĂ ISTORIE A BIJUTERIEI | 3 |
| TEHNICI DE PRELUCRARE A METALELOR ȘI PIETRELOR PREȚIOASE | 13 |
| TEHNOLOGIILE MODERNE ÎN DESIGNUL ȘI INDUSTRIA DE BIJUTERII..... | 26 |
| DESIGNERUL ȘI DESIGNUL DE BIJUTERIE | 32 |
| BIBLIOGRAFIE | 36 |
| Anexa 1 | 37 |
| Anexa 2 | 38 |
| Anexa 3 | 39 |
| Anexa 4 | 40 |
| Anexa 5 | 41 |
| Anexa 6 | 42 |
| Anexa 7 | 43 |
| Anexa 8 | 44 |
| Anexa 9 | 45 |
| Anexa 10 | 46 |

SCURTĂ ISTORIE A BIJUTERIEI

Introducere

Itinerariul cunoașterii propune o succintă incursiune în istoria bijuteriei urmărindu-i evoluția de la obiectul de artă ritualică, ca manifestare a motivației religioase a omului primitiv, la bijuteria de lux de astăzi. Fenomenul artistic și istoria bijuteriei¹ (img. 1, pag. 8) se nasc odată cu capacitatea omului de a se folosi de unelte și de a comunica. Încercând să-și explice realitatea pe care a simțit-o, omul timpurilor primitive a personificat natura și forțele înconjurătoare. Fenomenele și elementele naturii au devenit chipuri și locuri, pe care le putea chema prin practici anume – invocări, ritualuri, ofrande, sacrificii, rugăciuni, incantații, toate încărcate cu valențe magice și simbolice. Credința în puterile apotropaice și practicile magice „au creat obiecte speciale, prevăzute cu rosturi magice, imagini, figurine, menhire, vase, arme”² și amulete, amuletele magice care pot fi considerate rudimentele podoabelor și bijuteriilor de mai târziu.

Bijuteria preistorică

Formalizarea ideii de sacru și divin și ritualul cu valențe magice impune crearea unor obiecte din piatră, os sau cochilii mai întâi ca valoare religioasă fundamentală și mai apoi, ca simbol al statutului social, sub forma însemnelor de putere, al bunurilor de prestigiu și al obiectelor de podoabă, pe care le putem considera deja bijuterii (img. 2, pag. 8). Reprezentarea simbolică conține și forma de expresie artistică. Arta devine expresia realității simbolice, iar aurul devine manifestarea fizică a divinului și a nemuririi. La începutul mileniului al II-lea î.Hr. apar în Sud-Estul Europei noi formate de bijuterie. Este vorba de colierele turnate cu capetele întoarse, colierele spiralate, cercei semilună și cercei spiralați, alături de fibulă, considerată a fi cea mai importantă piesă nouă. Păstrându-și în continuare rolul utilitar, fibula devine mai complexă și mai bogat ornamentată (img. 3, pag. 8). Istoria acestei piese se desfășoară în strânsă legătură cu istoria vestimentației, felul în care a fost utilizată fibula variază în funcție de tipul și materialul hainei (țesătură sau blană) și perioada istorică. Fibula a fost folosită până la introducerea nasturilor, ca soluție mai practică și sigură de închidere a hainelor. În perioada Imperiului Roman fibula a început să fie folosită din nou și, mai mult, a devenit un ornament, o bijuterie folosită în cadrul ceremoniilor și procesiunilor.

Antichitatea

Egipt. Anumite obiecte și forme, considerate sacre în religia Egiptului antic au stat la baza creației de bijuterie; Gravarea pietrelor prețioase și semiprețioase, cunoscută ca și artă gliptică, a luat forma scarabeilor (img. 4, pag. 8) și a altor simboluri zoomorfe și antropomorfe. Inscripțiile egiptene sunt realizate cu ajutorul pietrelor de cremene pentru pietrelor mai moi, iar pentru pietrele semiprețioase mai

¹Au fost descoperite cochilii vechi de 100.000 de ani în Algeria și Israel, probabil parte a unui colier sau a unei brățări. Acestea au mărimi asemănătoare, aparțin aceleași specii de moluscă și au fost perforate cu un obiect ascuțit cu scopul de a fi compuse sub forma unui colier sau a unei brățări.

²Iovan, Ioan, *Semantica artelor vizuale, vol II*, Editura Anthropos, Timișoara, 2009, p.170.

dure se folosea o unealtă rotativă acționată cu arc. În Egiptul antic atât bărbații cât și femeile purtau bijuterii, nu doar ca simbol al bogăției și al statutului ci și pentru împodobire și protecție. Bijuteriile, simbol al puterii și bunăstării, fascinau și trezeau dorința tuturor de a le purta, chiar și dincolo de posibilitățile reale ale celor din păturile inferioare ale societății. Aurul, imaginea simbol al zeului Soare - creator al lumii și expresie a luminii divine, este identificat cu faraonul, ființă superioară tuturor pământenilor, și căruia metalul nobil îi conferea strălucirea esenței divine și puterea absolută, în viață și după moarte. În rolul său de descendent al zeului Soare, faraonului îi era menit aurul drept manifestare a corpului său pământesc. Ca metal sfânt și expresie a luminii, aurul era folosit pentru acoperirea mumiei faraonului care obținea, în acest fel, nemurirea (img. 5, pag. 8). Bijuteria, tributară esteticii conservatoare impuse de religia Egiptului antic, se prezintă demnă și distinctă, simbolizând gloria și puterea. Nu se poate discuta de o libertate a artei determinată de intenții pur estetice, refugiu s-a aflat însă în perfecțiunea execuției.

China. Bijuteria chineză veche³ și nouă scoate în evidență un înalt nivel de meșteșug; Fiind menită să ornamenteze îmbrăcămintea, aceasta se prezintă într-un limbaj estetic mai greu de înțeles pentru culturile vestice. Îmbrăcămintea bogat ornamentată, din țesături scumpe făcea distincția de rang și avere, mânecile lungi și gulerele înalte lăsau prea puțin spațiu de etalare a bijuteriilor. Colierele și brățările sunt rare iar cerceii, acele de păr și multi lanțurile de mărgel, legate de gât sau talie, au drept scop crearea unei imagini demne. Cerceul (img. 6, pag. 8) este una din cele mai importante podoabe ale bijuteriei chinezești, ajungea la forme complicate și dimensiuni mari, putea fi purtat atât de femei cât și de bărbați. Bijuteriile chinezești de început au fost realizate din argint, ca metal dominant, aur și bronz. Aurul a fost folosit din mileniul I î.Hr., inițial doar inserat ornamentelor și bijuteriilor din bronz. Fără îndoială, pentru bijuteria chinezească jadul reprezintă unul din cele mai prețioase materiale, cunoscut și ca jadul imperial, acestuia i-au fost atribuite valori precum frumusețea și puterea, ca talisman îl proteja pe purtător, iar ca simbol al statutului indica demnitatea, grația și moralitatea purtătorului. Majoritatea pietrelor de jad folosite înaintea secolelor XVII și XVIII au fost pietre nefrit cunoscute și ca jadul Ming.

India. Maharadjahii bogați (img. 7, pag. 9) își împodobeau turbanul, urechile, gâtul, nările și chiar dinții cu o mulțime de bijuterii, iar femeile purtau chiar și mai multe bijuterii. Bijuteria indiană este pătrunsă de semnificații în concordanță cu variatele credințe religioase, fiecare obiect având propriul nume care-i indică rolul și forma. Doar pentru cap existau o mulțime de bijuterii: coroane aurite, broșe de mari dimensiuni, împletituri pentru păr din aur cu pietre prețioase, flori și frunze de lotus din aur pentru ceafă, și diademe complicate cu pandantive. Există la fel de multe bijuterii pentru frunte, urechi, nas și gât, pentru brațe, talie, degete, glezne și degetele picioarelor. Cerceii se regăsesc într-o multitudine de forme, în compoziții florale ce se bazează pe contrastul de culoare a diferitelor pietre prețioase, perle și coral. Unele femei își prindeau pe frunte o bijuterie sau își perforau nara stângă, colierele erau atât de lungi încât ajungeau sub buric iar cele realizate doar din perle aveau nume diferite de cele realizate din aur. Diferențe se făceau și în funcție de numărul de lanțuri ce ajungea să depășească și câteva zeci. Unele coliere erau realizate dintr-o combinație de pietre prețioase și perle, altele fiind alcătuite din diferite amulete. În

³Civilizația antică Chineză a realizat ornamente din jad de cel puțin 5.000 de ani, de la sfârșitul neoliticului. Jadul a fost preferat altor pietre semiprețioase datorită ușurinței cu care putea fi sculptat.

general a fost preferat un efect multicolor (img. 8, pag. 9), mai puțin o formă de expresie artistică cât o încercare de a uimi.

Sumeria. Bijuteria sumeriană cunoștea o impresionantă diversitate în repertoriul de forme și erau stăpânite aproape toate procesele tehnologice. Ca surse de inspirație, pe lângă motivele geometrice - discuri, cercuri, cilindri și sfere – erau folosite și modelele animale și vegetale (img. 9, pag. 9), formele de expresie ale sumerienilor se bazau pe un realism îmbogățit cu moderație de culoare.

Mesopotamia. Bijuteria mesopotamiană a fost realizată din bronz, aur, argint și dintr-un aliaj natural denumit *electrum* importat din Anatolia, regiunea e cunoscută și după numele ei latin, Asia Minor. Pietrele prețioase și semiprețioase exotice precum agata, calcedonia, carnelianul, jaspul, onixul, lapis lazuli, și sardonixul erau aduse din Egipt, Persia și Anatolia. Creația de bijuterie s-a extins de la orașele Akkad și Assur din Asiria spre orașele babiloniene Ninive, Sumer și Ur. Alte materiale exotice precum fildeșul, lemnele de esență tare și chiar carnelianul sculptat erau cumpărate de la negustori ce navigau până în India.

Creta și Grecia antică. Omul grec a dat glas și formă sentimentelor sale, prin gândire și artă a știut să-și configureze raportul cu divinul, cu lumea, cu tot ceea ce-l reprezintă. Printre ruinele orașelor cicladice și cele minoane din Creta s-au găsit lingouri de cupru și bronz ca dovadă a tehnicilor avansate de topire cunoscute la acea dată, iar sculpturile din aur realizate în tehnica au repoussé dovedesc măiestria și înaltul nivel artistic atins la începutul epocii bronzului. Aceste exemple timpurii ale îndemânării în prelucrarea metalelor stau la baza realizării deosebitelor bijuterii de mai târziu, asemeni „Pendantului albină” (img. 10, pag. 9) găsit în mormântul de la Mallia, Creta. Pendantul, considerat a fi o capodoperă a artei bijuteriei din secolul XVII î.Hr., reprezintă discul Soare, decorat prin granulare, susținut de două albine. Printre tehnicile de prelucrare stăpânite putem aminti granulara și filigranarea dar cele mai folosite tehnici erau tăierea și presarea foiței de aur sub diverse forme, pentru decorarea colierelor, a diadelmelor dar și a vestimentației. Pe lângă prelucrarea metalelor prețioase, micenienii excelau în arta gravării pietrelor semiprețioase. O deosebită contribuție a bijutierilor greci adusă în istoria universală a bijuteriei a fost *cameea*⁴ sau medalionul. Realizate pentru prima dată în timpul domniei lui Alexandru cel Mare, micile portrete sculptate în piatră au purtat, prin lege, doar portretul idealizat al împăratului (img. 11, pag. 9).

Roma antică. Vastitatea artei romane, produsă pe întreg teritoriul imperiului, face imposibilă evocarea acesteia în toate variantele de creație artistică, dar a cărei perfecțiune în ordonarea detaliilor sintetizează întreaga creație de bijuterie drept expresia monumentală a grandorii. Noile căutări estetice implică folosirea intensă a culorii și permit bijutierilor imperiului să utilizeze noi metode care să susțină plasticitatea volumetrică a bijuteriei - policromia, efect obținut prin monturi cu pietre prețioase, semiprețioase sau pietre false (pastă de sticlă) care, mai apoi, erau gravate sau șlefuite în stilul cabochon.

⁴ Cameea era realizată prin gravarea portretelor, peisajelor și a scenelor mitologice în piese stratificate de agat sau sardonix, și însemna așezarea a trei straturi negre drept bază, urma un strat intermediar de calcedonie albă și un strat exterior de carnelian. Doar cele mai bune stratificări puteau fi utilizate, imaginea fiind gravată în stratul alb.

Civilizațiile precolumbiene

Toate culturile precolumbiene erau politeiste, iar temele cel mai des întâlnite în artele gravurii gliptice, ceramice și creația de bijuterie erau de natură antropomorfă, zoomorfă și motive florale. Cu toate că civilizațiile precolumbiene aveau bogate resurse naturale de metale prețioase (cupru, aur, argint și un aliaj de cupru și aur numit *tumbago*), pietrele prețioase erau greu de obținut. Mărgelile și gravurile gliptice erau realizate din cochilii, terra cotta, jad, pietre de culoare verde (clorastrolite, crisoprase, ompacite, serpentine), obsidian și lapis lazuli adus din Chile. Pietre prețioase precum smaraldul puteau fi aduse doar din regiunea râului Magdalena din Columbia. Măiestria bijutierilor culturilor precolumbiene o egala pe cea a contemporanilor din Europa, stăpânind majoritatea tehnicilor de lucru cu metalele nobile – filigranarea, granulara, baterea la rece și turnarea prin tehnica cerii pierdute. Existau și alte tipuri de bijuterii precum brățările, curelele pentru ritualuri, inelele pentru nas (img. 12, pag. 9), cercei, coliere multi lanț pe gât, pandantive și un fel de dopuri decorative pentru ureche.

Bijuteria Evului Mediu

Bijuteria bizantină, romanică și gotică. Odată cu prăbușirea Imperiului Roman de Apus se impune arta triburilor germanice care excelează în creațiile de bijuterie realizate în tehnica cloisonné, puternic marcată de limbajul artistic alcătuit din forme abstracte și zoomorfe. Pe măsura propagării creștinismului în Europa a fost întemeiată o instituție, mănăstirea, care a permis recuperarea talentelor, a perfecțiunii formei și a desăvârșitei expresii plastice atinse devreme în istoria bijuteriei⁵. În secolul al X-lea sunt înregistrate deosebite progrese în ceea ce privește arta emailului prin tehnica champlevé, însă bijuteria romanică recurge la un stil naiv, având drept principală preocupare ocuparea la maxim a spațiului avut la dispoziție. Bijuteriile au o puternică influență religioasă apelând la o iconografie în care sunt amestecate neîncetat elemente reale și abstracte. Începând cu secolul al XI-lea broșele au devenit printre cele mai căutate bijuterii, alături de inele și crucifixele pandantiv ce conțineau relicve sfinte, iar arta emailului cunoaște în secolul al XII-lea o dezvoltare deosebită sub influența lui Renier de Huy⁶. În secolele XIV și XV bijuteria a devenit parte integrată a veșmântului fiind purtată sub forma unui colier cusut de haină.

Renașterea

În timpul acestei perioade (secolul al XV-lea – secolul al XVI-lea) bijuteria a devenit cu adevărat obiectul ornamental al frumuseții și simbolul averii. Datorită tensiunilor sociale, nobilii au descoperit că pot condensa averea sub forma bijuteriilor, ușor de transportat și de vândut, ajutând astfel la crearea fabuloaselor bijuterii, simbol al puterii și averii lor. Poate cea mai abruptă schimbare de design din Evul Mediu și până la Renaștere a fost adusă de mai mica influență a bisericii. Bijutierii și bijuteriile Renașterii

⁵Este cunoscut cazul Sfântului Eloi sau Eligius (588-659) care și-a început cariera artistică sub protecția maestrului Abbo, bijutierul regelui Chlotaire II, fiind apoi ridicat la rangul de Episcop de Noyon. Din repertoriul decorativ cu semnificații creștine putem aminti coroane, potire și bastoane episcopale. Se presupune că ar fi și autorul jilțului din bronz aurit, *fauteuilul lui Dagobert*, aflat acum la Biblioteca Națională din Paris, Franța.

⁶Renier de Huy, bijutier și sculptor cunoscut pentru realizarea baptisteriului turnat în bronz și bogat ornamentat al bisericii Sfântul Bartolomeu din Liege, Belgia, și a crucifixului emailat, aflat acum la Muzeul Schnütgen din Köln, Germania.

copiau animale reale în încercarea de a reda frumusețea mișcării, iar animale exotice precum papagali, șopârle și pelicani au reprezentat o parte esențială a bogatului repertoriu ornamental creat. Pietrele prețioase nu mai erau un accesoriu al aurului folosit pentru bijuterii, de obicei bijuteria era realizată în jurul unei pietre mai mari. Marile perle cu formă neregulată, foarte populare, cunoscute drept perle baroce, reprezentau acum centrul piesei (img. 13, pag. 10). Diamantele, care până acum au fost în mare parte ignorate din cauza lipsei culorilor, au început să fie folosite în formă brută, doar finisate în stilul cabochon. Diamantele au fost tăiate pentru prima dată sub binecunoscuta formă de Louis de Berquem, un bijutier din Bruges⁷ ce a introdus conceptul de simetrie absolută în realizarea fațetelor pe piatra de diamant. În 1475 Louis de Berquem a realizat ceea ce este cunoscut drept *tăietura ideală*. În secolul al XVI-lea fațetarea a evoluat spre *tăietura rose* care a rămas extrem de populară în următoarele trei secole. Demn de menționat este designul de bijuterie realizat de artiști precum Hans Holbein cel Tânăr și Albrecht Dürer⁸, a căror lucrări au fost multiplicare și au circulat prin Europa, fenomen care a condus la crearea unui stil internațional.

Bijuteria secolelor XVII, XVIII și XIX

Războiul de 30 de ani din secolul al XVII-lea este unul din motivele pentru care atât de puține bijuterii ale Renașterii au supraviețuit până astăzi. Evoluția tehnicilor de tăiere a diamantelor și gustul societății pentru cultivarea florilor au condus la realizarea bijuteriilor cu motive florale, care au înlocuit detaliile figurative. Pietrele prețioase au devenit mai importante decât piesele pe care erau montate, diferențiindu-se de vechile stiluri (img. 14, pag. 10). Arta tăierii diamantelor și-a găsit capitala la Amsterdam odată cu așezarea evreilor negustori de pietre prețioase. Monturile pietrelor formau adesea linii de străluciri, se preferau aranjamente de frunze, noduri de panglici. Istoria bijuteriei în secolul al XVIII-lea devine istoria pietrelor prețioase, frumusețea lor provenea din rigurozitatea alegerii, a perfecțiunii fațetării și a aranjării în cadrul compoziției bijuteriei. Bijuteria a devenit un accesoriu nelipsit al ținutelor elegante, începând să dicteze moda acelor timpuri. Aceste influențe au condus la realizarea diferențelor dintre bijuteria *de zi*, realizată cu pietre colorate și cea *de seară*, care, prin folosirea diamantelor și a perlelor erau cel mai bine puse în evidență la lumina lumânărilor. În 1891, după decenii de încercări mai puțin reușite ale industriei, Auguste Verneuil descoperă procedeul de producere a *rubinelor sintetice*.

⁷Fațetarea diamantelor a condus la schimbarea percepției despre pietrele albe, incolore, acestea ajungând în secolul al XIX-lea să fie preferate pietrelor colorate.

⁸Albrecht Dürer, marcat de spiritul Renașterii, dovedește o nestăpânită curiozitate intelectuală ce este transpusă în arta sa încărcată de forță sintetizând elementele de expresie ale Renașterii italiene în simbolismul goticului german. Tânărul Dürer, talentat ucenic în atelierul de bijuterie al tatălui său, renunță la meseria de bijutier, în favoarea adevăratei chemări, pictura.



imaginea 1 cochilii vechi de 100.000 de ani în Algeria și Israel, probabil parte a unui colier sau a unei brățări



imaginea 2. paleolitic, colier din dinți perforați de urs (Grubgraben, Austria)



imaginea 3. fibula romană din Conbustica



imaginea 4. scarabeu



imaginea 5. masca funerară din aur a lui Tutankhamen, Muzeul Egiptean, Cairo



imaginea 6. cercei din jad și turmalin



imaginea 7. portret al Maharajahului Wajid-Ali-Shah



imaginea 8. detaliu inel nazal cu perle și lanț cu perle



imaginea 9. colier din aur cu modele vegetale



imaginea 10. pandantivul albină



imaginea 11. camee înfățișându-l pe Alexandru cel Mare



imaginea 12. inel nazal incaș din cupru
aprox. 1500 - 1600 d.Hr



13 pandativ din aur și perle, secolul XVI



imaginea 14. pandativ cruce din argint, aur și diamante, sfârșitul secolului al XVII-lea



imaginea 15. Kokichi Mikimoto



imaginea 16. cataramă din aur cu email reprezentând doi păuni, 1900, Georges Fouquet, Museum of Fine Arts, Boston



imaginea 17. Colour of Fire, argint și email în tehnica plique a jour



imaginea 18. Gerard Sandoz, inel semisferic, paris, 1928

Primele perle de cultură au fost patentate în 1893 de Kokichi Mikimoto⁹ (img. 15, pag. 10), și aveau o formă semisferică, abia în 1905 perlele de cultură au ajuns la perfecțiunea formei cunoscute și astăzi. Revoluția industrială a secolului al XIX-lea a pus în pericol rolul antic al bijuteriei, de simbol al statutului social. Au început să fie produse mecanic sute de componente și ornamente pentru bijuterii, prin electroliză se realiza placarea cu aur, iar aliajele erau folosite pentru înlocuirea aurului și al argintului. Producția de pietre sintetice a crescut ca volum și calitate. În ciuda acestei scăderi a prețiozității bijuteriilor, abilitățile tehnice ale bijutierilor au fost cultivate în continuare. În secolul al XIX-lea sunt deschise firmele comerciale al căror nume (Faberge, Cartier, Tiffany, Lalique, Van Cleef & Arpels, Bvlgari, Patek Philippe și alții) vor scrie istoria modernă a creației de bijuterie.

Bijuteria Art Nouveau și Art Deco

Bijuteria perioadei Art Nouveau (1880 - 1915). Mișcarea Art Nouveau a fost o primă mișcare de eliberare de sub arta clasică și apare acum ideea de artă pentru toți. Bijuteria perioadei este definită de utilizarea extrem de stilizată a motivelor prezente în natură și lărgeste arealul *naturalului* la orice inspirat de viață (img. 16, pag. 10). Bijuteria Art Nouveau a fost creată în Europa de un grup select de artiști la sfârșitul secolului al XIX-lea care încercau revigorarea a ceea ce a devenit o reprezentare formală a naturii. Câteva din motivele florale folosite de Art Nouveau au fost împrumutate de la artistul englez William Morris, reprezentant al mișcării Arts and Crafts. Bijuteria Art Nouveau redefineste noțiunea de prețiozitate, aurul, emailul, pietrele colorate, cornul și sticla au început să fie preferate platinei și diamantelor. Emailarea în tehnica plique-à-jour (img. 17, pag. 10) a devenit foarte populară în această perioadă iar *meseria* de designer și tehnica prelucrării metalului au renăscut prin creațiile pline de imaginație ale designerilor de bijuterii precum Georges Fouquet, Lucien Gautrait, René Lalique sau Louis Comfort Tiffany.

Bijuteria perioadei Art Déco (1920 - 1939). Primii designeri care au contribuit la crearea bijuteriei Art Déco au fost artiștii francezi Paul Poiret și René Lalique. Gérard Sandoz provenea dintr-o familie cu tradiție în arta bijuteriei și a conceput piese caracterizate de geometrismul stilului Art Déco încă de pe vremea adolescenței (img. 18, pag. 10). Bijuteria Art Déco are o construcție arhitecturală, pietrele prețioase sunt tăiate în forme geometrice iar contrastele de alb și negru sunt combinate cu mult curaj. Diamantele au fost combinate cu onyx negru sau așezate în tehnica pavé pentru a forma suprafețe de contrast (img. 19, pag. 15). Acest stil cu aspect *industrial* a adus în realizarea bijuteriilor metalele albe precum argintul, platina și aurul alb. Designerii de bijuterii din Europa, Cartier și Casa de Mauboussin sau America, Harry Winston și Tiffany & Co au devenit reprezentanții de succes al stilului Art Déco. Și artiștii recunoscuți internațional și-au dedicat eforturile creative designului de bijuterie - Georges Braque, Jean Cocteau, Max Ernst, Jean Arp (img. 20, pag. 15), Man Ray, Salvador Dali¹⁰, Yves Tanguy și Jean Dubuffet –

⁹Până la impunerea perlelor Mikimoto drept standard de calitate Kokichi Mikimoto a avut de înfruntat reticența industriei de bijuterii și a clienților vizavi de perlele cultivate.

¹⁰Salvador Dali a desenat fabuloase bijuterii Art Deco, realizate apoi sub supravegherea sa de către Carlos Alemany. Salvador Dali a ales materiale precum aurul, platina și pietrele prețioase nu doar pentru calitatea lor ci și pentru

și chiar realizării bijuteriilor - Pablo Picasso, Alexander Calder, McClelland Barclay, Alberto Giacometti, Gio Pomodoro.

Bijuteria 1940 – 1960

Perioada imediat următoare celui de-al doilea război mondial aduce noi salturi tehnologice, automatizarea producției dar și o schimbare la nivelul societății, femeile preferând să lucreze și să poarte ținute mai sobre și mai practice. Aspectul bijuteriilor reflectă interesul pentru noile tehnologii însă designul este unul mai fluid, diferit de liniile rigide Art Déco (img. 21, pag. 15). Artiștii consacrați, Braque, Tanguy, Man Ray, Dubuffet, Dali (img. 22, pag. 15), Picasso, Fontana, Giacometti și Alexander Calder, au continuat să privească creația de bijuterie ca pe o nouă modalitate de manifestare artistică.

Bijuteria 1960 – Prezent

Cu toate că bijuteria percepută ca artă decorativă nu a fost în avangarda schimbărilor, bijuteria ce-și extrage valorile estetice din forța și luciditatea designului de produs a profitat de tehnologia modernă pentru a crea o relație mai strânsă între industrie și artă. Printr-un proces de umanizare a industriei, această bijuterie va dura mai mult decât anumite experiențe efemere ale artei contemporane. Numele consacrate ale industriei de bijuterii, Cartier, Bulgari, Boucheron, Tiffany, Van Cleef & Arpels (img. 23, pag. 15) și alții au rămas credincioși clientelei exclusiviste, încă doritoare de un design somptuos al metalului și pietrelor prețioase. Bijuteria anilor '40 și '50 a fost dominată de expresionismul abstract american unde artiștii se considerau pionieri însărcinați cu eliberarea lumii de constrângerile tradiției. Aceste idei au pătruns în lumea artei provocând artistul la realizarea designului și producerea bijuteriei unicat (img. 24, pag. 15). Bijuteria americană rupe toate legăturile cu tradiția și stilul european, fiind regăsite acum influențe ale artei tradiționale sud-americane și nord-americane care permit artiștilor Robert Ebendorf, William Harper (img. 25, pag. 16), Mary Lee Hu, Stanley Lechtzin, Richard Mawdsley sau Earl Pardon (img. 26, pag. 16) crearea unor piese curajoase, pline de expresivitate.

Experimentele anilor '60 și '70 forțează limitele printr-o atitudine lipsită de respect la adresa tradiției, utilizând noi concepte, noi materiale și noi tehnici în căutarea unui nou limbaj al formelor. În Olanda, Gijs Bakker și Emmy van Leersum (img. 27, pag. 16), bijutieri crescuți în spiritul creației tradiționale au transformat radical bijuteria experimentând cu forme simple. Cu toate că deschiderea pentru inovație a atras majoritatea bijutierilor și a artiștilor, casele de bijuterii au rămas fidele creației tradiționale. În anii '60 bijuteria nu mai este percepută doar ca un accesoriu feminin, conferind acum originalitate și distincție și vestimentației masculine. Mișcarea Pop Art a permis bijuteriei să folosească plasticul, sub formă de plexiglas, și vinilul ca accesorii pentru designerii Paco Rabanne și Charles Jourdan. Prin creațiile lui Jeff Koons sau Wendy Ramshaw bijuteria - accesoriu a devenit ieftină și ușor dispensabilă (img. 28, pag. 16).

Bijuteria de astăzi, în special bijuteria de lux, reflectă din nou fenomenul cultural, reînvie elementele clasice prin tehnologia și designul actualizat.

valoarea simbolică. Dali nu a făcut diferența între pictură și designul de bijuterie, el a ales mediul în care conceptele sale erau exprimate cel mai bine.

TEHNICI DE PRELUCRARE A METALELOR ȘI PIETRELOR PREȚIOASE

Pentru metalele prețioase, tehnicile de bază sunt străvechi – **decuparea, traforarea, turnarea, cizelarea, gravarea, baterea la rece** – pentru obținerea foiței de aur și argint, din care se prelucrează apoi bijuteriile. Primele atestări sunt datate în jurul mileniului al V-lea î.Hr., din neoliticul timpuriu, înmulțindu-se în mod remarcabil în epoca bronzului și în intervalele ulterioare ale istoriei.

Topirea. Pentru *topirea* metalelor sunt utilizate mai multe ustensile: creuzetul, portcreuzetul, diferiți clești și sistemul de încălzire¹¹. Manualul dlui. inginer Guy Ionescu precizează și metodele de topire a metalelor pentru prelucrarea bijuteriilor, prin încălzirea cu ajutorul unui arzător, topirea la forjă sau vatră și topirea în cuptor. În cazul topirii cu arzătorul metalul din creuzet este încălzit în mod direct de flacăra arzătorului. Topirea la forjă este un proces mai lent din care rezultă însă o cantitate mai mică de oxizi. Pereții creuzetului trebuie verificați cu atenție și tratați pentru a împiedica arderea în contact cu metalul topit. La sfârșitul procesului materialul topit este turnat în forme sau lingouri. Topirea în cuptor se realizează în cazul alierii și topirii metalelor, a lipirii și a tratamentelor termice. Cuptoarele moderne sunt alimentate de gaz metan sau electricitate, iar capacitățile de topire variază de la 50 – 300 grame în cazul cuptoarelor mici din atelierele de bijuterie, până la 1 – 3 kilograme.

Turnarea. Prin *turnare* metalul topit este trecut într-un tipar, după răcire, metalul va lua forma tiparului. Forma de turnare, tiparul, este mai mare decât piesa ce va rezulta în urma acestui proces din cauza contractării metalului prin răcire. În arta bijuteriei, tehnica turnării metalului este bine cunoscută încă din Antichitate așa cum o arată studiile arheologice (img. 29, pag. 16). Tehnica turnării în matriță de nisip este considerată a fi cea mai veche metodă de turnare a metalului. Această tehnică continuă să fie folosită și astăzi și implică realizarea unui model din ceară a bijuteriei dorite care este apoi acoperit cu ipsos pentru formarea matriței. După întărirea matriței ceara este eliminată pentru a putea fi turnat metalul prețios. Piesa rezultată trece prin procesele finale de finisare și lustruire. Turnarea este cel mai adesea utilizată pentru realizarea de forme complexe (img. 30, pag. 16), în funcție de metal turnarea este realizată la temperaturi relativ scăzute prin metoda tradițională (aurul și argintul: 800 – 1150 grade Celsius) sau la temperaturi înalte, turnarea făcându-se prin centrifugare (platina, paladiul și oțelul inoxidabil: 1200 – 2100 grade Celsius). Tehnica modernă a turnării bijuteriei diferă prin numărul de piese turnate, mai multe modele din ceară sunt prinse într-un aranjament asemănător unui pom sau ciorchine (img. 31, pag. 17) care este apoi scufundat într-o soluție ceramică. Următorii pași ai procesului de turnare sunt identici metodei dezvoltate încă din antichitate. Alte metode moderne sunt turnarea prin centrifugare și turnarea în vid.

¹¹ „Creuzetele sunt executate, de obicei, din grafit, au diverse mărimi și se utilizează la topirea metalelor pure sau cu conținut mic de corpuri străine. Ele nu se pot utiliza atunci când metalul care se topește are nevoie de materiale de adaos (fondanți sau detoxifianți), deoarece acestea atacă grafitul creuzetului.[...] Portcreuzetul este un suport pe care se așază o placă din material refractar și pe care se sprijină creuzetul”.

Ionescu, Guy., *Manualul bijutierului*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1979, p.70.

Laminarea. Metalele prețioase sunt achiziționate sub formă de lingouri, pentru obținerea unei grosimi de lucru lingoul este trecut printre cilindrii unui laminor. Procedul presupune treceri succesive ale metalului printre cilindrii pentru reducerea gradată a grosimii (img. 32, pag. 17). Pentru obținerea unor bare cu secțiuni pătrate, rotunde, dreptunghiulare etc., se folosesc cilindrii prevăzuți cu caneluri ce formează secțiunile dorite. De la ornamentele pectorale egiptene la elegantele inele grecești, marea parte a bijuteriilor erau obținute în antichitate cu ajutorul acestei tehnici, metalul fiind subțiat însă prin baterea cu ciocanul.

Baterea cu ciocanul. *Baterea cu ciocanul* (img. 33, pag. 17), ciocănirea, este una dintre cele mai vechi și uzitate tehnici folosite în atelierele de bijuterie. În cazul în care piesa nu poate fi modelată direct cu ciocanul lovirea este realizată prin intermediul unei piese de dimensiuni mai mici numite *poanson*. Poansoanele se găsesc într-o mare varietate de forme. *Cizelarea* este folosită pentru detalierea pieselor din metal cu ajutorul ciocanului și a dălților pentru a le da forma dorită.

Pilirea. *Pilirea* este folosită pentru ajustarea, finisarea și repararea bijuteriilor. Prin pilire sunt îndepărtate orice excese de metal rămase după turnare sau după lipire. De asemenea, prin pilire, bijuteriei i se „dă față”. Capabile de pilire brută sau de mare finețe, pilele se găsesc într-o mare varietate de forme și mărimi. Pilirea piesei se poate face prinzând bijuteria într-o menghină sau la un strung, în funcție de suprafața care se prelucrează.

Traforarea. *Traforarea* presupune decuparea metalului din plăci subțiri, operațiune executată cu ajutorul unui ferăstrău de mână. Decupajul se face după un desen realizat pe placă și poate fi executat pentru tăierea contururilor interioare și exterioare. Un decupaj bine realizat lasă marginile curate, fără a mai fi nevoie de o intervenție ulterioară de curățare cu pila. Traforarea poate fi folosită în cazul aurului, argintului, platinei, paladiului, cuprului, alamei, bronzului, zincului, aluminiului, a oțelurilor moi, a lemnului, abanosului, ebonitei etc.

Sablarea. *Sablarea* este o metodă relativ nouă și înseamnă curățarea cu jet de nisip a excesului de metal rămas după turnare, de asemenea sablarea poate fi folosită pentru decorarea suprafeței de metal. După operația de sablare suprafața rămâne curată și mată. Avantajul sablării față de pilire este că înălțimea suprafeței se modifică doar la un nivel imperceptibil. În cazul sablării întregii suprafețe (img. 34, pag. 17) nu sunt necesare pregătiri speciale ale bijuteriei. Sablarea doar a unei anumite porțiuni a bijuteriei (img. 35, pag. 17) necesită acoperirea suprafețelor ce nu vor fi sablate cu un material rezistent la acțiunea nisipului, de obicei sunt folosite lacuri din rășini sintetice sau ceară. Protecția oferită de ceară este minimă, avantajul acestei metode este dat de timpul scurt în care poate fi realizat stratul de protecție. În funcție de materialul din care a fost realizat stratul de protecție, acesta poate fi îndepărtat prin încălzire și ștergere, în cazul cerii, sau prin dizolvare într-un solvent.

Ștanțarea. Procedul de prelucrare a metalelor prin presiune cu ajutorul unor matrițe sau ștanțe, *ștanțarea*, este intens utilizată în realizarea bijuteriilor (img. 36, pag. 17). În industria de bijuterii este folosită deformarea metalului prin ștanțare *la rece*, proces prin care se realizează decuparea conturului și imprimarea unor detalii. Piese realizate prin acest proces nu au nevoie de prelucrări ulterioare ale suprafeței (img. 37, pag. 21).



imaginea 19. colier din aur alb, 1930



imaginea 20. Jean Arp, pandantiv



imaginea 21. Van Dell, broșă din argint cu ametist



imaginea 22. Salvador Dali, *Ochiul*



imaginea 23. Van Cleef & Arpels, brățară din aur cu rubin și diamante, 1960



imaginea 24. Ed Weiner, broșă și cercei din argint



imaginea 25. William-Harper, broșă



imaginea 26. Earl Pardon, colier



imaginea 27. Gijs Bakker, brățară



imaginea 28. Wendy Ramshaw, bijuterie din hârtie




imaginea 29. inel roman turnat dintr-un aliaj de cupru, aproximativ secolele 1 - 4 d.Hr.




imaginea 30. inel realizat prin turnare de designerul LornaRope.



imaginea 31 pomul de aur rezultat în urma folosirii tehnicii cerii pierdute, se pot observa diversele modele tumate.



imaginea 32 procesul de laminare.




imaginea 33 pandantiv al brandului Saretta realizat prin tehnica de batere a suprafeței cu ciocanul.



imaginea 34 inele realizate de firma Titaniumknights, SUA. Suprafața este sablată în întregime.



imaginea 35 inel realizat de firma Titaniumknights din SUA. Suprafața comportă atât părți sablate cât și părți polizate.



imaginea 36 pandantiv din argint, atât corpul cât și textul sunt realizate prin ștanțare.

Gravarea. *Operația de gravare* a suprafeței este una dintre metodele de bază în ornamentarea bijuteriilor și presupune incizarea în material a unui desen sau text. Tehnica gravării pe metal a apărut în mileniul I î.Hr. dovezile fiind găsite în urmele puțin adânci trasate pe suprafața bijuteriilor. Gravarea (img. 38, pag. 21) se face cu ajutorul unor dălți speciale numite și *știchele* și poate fi realizată pe diferite materiale, precum: lemn, os, metale și aliaje de metal, materiale plastice, sticlă, piatră etc.

Sudarea sau Lipirea. Această operație presupune lipirea unor piese separate ale bijuteriei folosind *lipirea moale* sau *lipirea tare*. *Sudarea metalelor* se face la o temperatură ridicată, aflată însă sub punctul de topire a materialului. Se impune cunoașterea proprietăților metalelor prețioase și a aliajelor de lipire, prin sudare putându-se schimba culoarea, plasticitatea și duritatea metalului. Primele mărturii ale folosirii tehnologiei de sudare tare ne parvin din Mesopotamia (mileniul al IV-lea î.Hr.) de unde s-a răspândit în Egipt (aprox. 3600 î.Hr.) și Grecia (aprox. 2600 î.Hr.). „Lipirea moale este puțin folosită în bijuterie și atunci numai în locurile care nu se văd sau când piesa nu mai poate fi încălzită în întregime, pentru a i se aplica lipirea tare.”¹² Lipirea tare în cazul platinei impune folosirea unei temperaturi de 1775 de grade Celsius.

Oxidarea și Dezoxidarea. Prin *fenomenul de oxidare* metalul expus este acoperit de un strat de oxid, oxigenul din aer atacă majoritatea metalelor, cu excepția unor metale prețioase: aurul pur, paladiul și platina sau a titanului și a inoxului. Oxidarea este folosită în bijuterie pentru protejarea și colorarea pieselor de bijuterie (img. 39, pag. 21). *Dezoxidarea* este realizată cu scopul de a curăța suprafețele oxidate. Pentru curățarea pieselor sunt folosite diferite substanțe care dizolvă oxizii: acid sulfuric, cianură de potasiu și amoniac.

Aurirea. *Procesul de aurire* este folosit pentru acoperirea cu aur a suprafețelor în scopul de a realiza piese rezistente la acțiunea de oxidare sau pentru creșterea valorii estetice a bijuteriei. Acoperirea cu aur poate fi realizată prin *placare*, *sufare* sau prin *galvanizare*.

Argintarea. *Argintarea* presupune depunerea unui strat de argint pe suprafața unei bijuterii. Piesele din alamă, bronz, cupru sau alpaca pot fi argintate fără un tratament prealabil. În perioada Imperiului Roman argintarea era realizată prin *amalgamare*.

Șlefuirea și Polisarea. *Șlefuirea și polisarea* bijuteriei se realizează cu scopul de a îndepărta toate asperitățile și zgârieturile rămase după prelucrare și obținerea strălucirii pe toate suprafețele de metal.

Filigranarea. *Tehnica filigranării* constă în realizarea bijuteriei sau a unui ornament cu aspectul unei dantele fine. Această metodă decorativă este folosită încă din timpul Antichității, primele dovezi fiind găsite în mormântul reginei Pu-abî din orașul Ur, Sumeria. Decorarea este realizată, de obicei, cu ajutorul unei rețele din fire subțiri de argint sau aur, aplicate pe o suprafață din același material. Această tehnică de decorare este foarte populară și în prezent, în special în bazinul Mediteranean, Mexic și India. Prețiozitatea pe care această tehnică o conferă bijuteriei este rezultatul fineții și înaltei arte necesare executării pieselor filigranate (img. 41, pag. 21).

Granularea. *Tehnică granularii* constă în decorarea metalului cu ajutorul a mici sfere de metal lipite, sudate de o suprafață pentru crearea unui anumit model. Se presupune că tehnica granularii își are originile în Sumeria, în mileniul al III-lea î.Hr. În tehnicile de filigranare și granulare romanii au adus o nouă soluție tehnică prin tragerea sau picurarea metalului.

¹²Ionescu, Guy., *op.cit*, p.150.

Au repoussé. *Tehnica decorativă au repoussé*, de prelucrare a unui metal maleabil, permite ornamentarea suprafeței prin baterea părții opuse. Tehnica au repoussé datează din mileniul al III-lea î.Hr., dovadă fiind chiar urmele lăsate în pietrele și oasele ce au servit drept tipar al modelelor decorative trasate pe suprafața bijuteriilor. Armurile grecești din bronz, din secolul al III-lea î.Hr., pot fi considerate apogeul traseului de dezvoltare al acestei tehnici, maturizarea către înalta artă a bijuteriei fiind rezultatul fineții cu care poate fi executată. Este remarcabilă intensă utilizare a tehnicii au repoussé, mult mai ușor de lucrat, dar cu efecte estetice apropiate filigranării sau granulării.

Ajurarea. *Tehnica ajurării* permite ornamentarea materialului cu motive perforate, realizate prin ștanțare sau sculptare, sub forma unei broderii prin care pătrunde lumina. Primele bijuterii decorate în tehnica ajurării apar la jumătatea mileniului I î.Hr. Decorarea bijuteriei se realizează cu ajutorul tehnicilor au repoussé (img. 42, pag. 21), prin ajurare, granulare (img. 43, pag. 22) și filigranare, toate cunoscute încă din timpul antichității, iar constantul progres tehnologic a revoluționat arta metalelor, în general, și al bijuteriei în special.

Printre cele mai folosite **tehnici de prelucrare a pietrelor prețioase și semiprețioase și a imitațiilor de pietre** pot fi enumerate:

Emailarea. Include printre tehnicile uzuale de decorare sunt și tehnicile *plique-à-jour*-ului sau *emailarea*, întâlnite la decorarea și îmbogățirea cu culoare a cataramelor, aplicelor și a altor podoabe, dar și a bijuteriilor. Începând cu Imperiul Babilonian și cel egiptean, continuând cu Grecia și Roma antică, parcurgând astfel întreaga istorie antică și perioada Evului Mediu până în zilele noastre, tehnica emailării a fost cunoscută și folosită constant în istoria umanității. Pulberea utilizată pentru producerea emailului în perioada Imperiului Roman putea fi obținută prin amestecarea pudrei diferitelor sortimente de sticlă colorată, sau prin pisarea sticlei incolore și amestecarea acesteia cu diferiți coloranți, cei mai obișnuiți coloranți folosiți au fost oxizi metalici de cobalt sau fier¹³. Pasta sticloasă, transparentă sau opacă, după ardere poate fi aplicată pe suprafața majorității metalelor rezultând o acoperire fină, rezistentă și culori durabile. Dezavantajul emailului este reprezentat de tendința de a crăpa sub presiunea îndoirii suprafeței. Folosind o metodă inspirată din tehnicile de prelucrare a metalelor, similară realizării gravurilor, cele mai frecvente motive decorative au fost pictate liber sau de-a lungul liniilor anterior incizate.

În istoria modernă a artelor decorative, obținerea unor culori asemănătoare pietrelor prețioase a permis folosirea emailului ca o opțiune prevalentă pentru bijutieri, alternând între creațiile lui Fabergé, cutiile de bijuterii din metale emailate realizate în cartierul londonez Battersea sau vasele decorative emailate confecționate în India și China. Mult mai recent, tehnica emailării a fost una din metodele favorite ale artiștilor bijutieri ai mișcării artistice Art Nouveau (1890 - 1910), pierzând însă din amplitudine între deceniul al II-lea și al III-lea al secolului XX, perioadă dominată de stilul cu aspect industrial Art Deco.

¹³Alături de pudra de sticlă folosită ca material de bază sunt folosiți oxizi metalici pentru colorarea pastei: roșu – oxid de fier, clorură de aur; albastru – oxid de cobalt; galben – oxid de antimoniu, oxid de argint, oxid de plumb; violet – oxid de mangan; verde de smarald – oxid de nichel; verde închis – oxid acid de antimoniu și cobalt; brun – oxid de fier; negru – oxid de cobalt și acid cupric; portocaliu – oxizi metalici gălbui și roșii amestecați.

Emailarea poate fi realizată *la cold* pe obiecte din aur, argint, crom sau metale comune ce pot fi introduse în cuptor; emailarea *la rece* se realizează pe metale și materiale ce nu pot fi introduse în cuptor sau nu rezistă la contracția emailului ce se răcește.

Se cunosc mai multe tehnici de emailare:

Basse-taille. Suprafața de metal este decorată cu un relief adânc care se vede prin emailul translucid sau transparent (img. 44, pag. 22).

Champlevé. Metalul este îndepărtat din jurul modelului, iar emailul este turnat în adânciturile realizate, lăsând desenul de metal la suprafață (img. 45, pag. 22).

Cloisonné. Sunt conturate diferite modele decorative cu ajutorul unor sârme pentru a forma mici compartimente între care poate fi turnat email de diferite culori (img. 46, pag. 22).

Email pictat. Pe o suprafață fină sunt pictate cu pastă de email diverse modele.

Grisaille. Termen francez ce se traduce prin *grizare*, pe suprafața de metal este aplicată o bază închisă la culoare peste care se adaugă straturi de porțelan formând un dégradé monocrom.

Porțelanul Limoges. Denumit după numele localității franceze unde este realizat, tehnica constă în *pictarea* cu un email special, *alb de limoges*, peste o suprafață emailată neagră. Tehnica este o variație a tehnicii Grisaille și este folosită în special la realizarea portretelor (img. 47, pag. 22).

Plique-à-jour. Tehnică de emailare similară cu *champlevé*, fără a folosi însă o suprafață de metal pentru aplicarea emailului, astfel, lumina poate trece prin emailul transparent sau translucid. Tehnica plique-à-jour este extrem de dificilă ceea ce a făcut-o extrem de populară în perioada **Art Nouveau** printre bijutierii ce doreau să-și dovedească stăpânirea tehnicii și talentul artistic.

Ronde bosse. Constă în emailarea completă sau parțială a unui obiect.

Matrițare. Praful de email este cernut utilizând o matriță care este așezată peste suprafața de metal. După așezarea prafului matrița este scoasă, emailul este ars rămânând doar un model de email ușor ridicat față de metal.

Sgraffito. Un strat de email este aplicat, în contrast de culoare, peste un alt strat de email deja ars iar apoi parțial îndepărtat pentru realizarea modelului (img. 48, pag. 22).

Emailarea pe spatele suprafeței. Nu este o tehnică separată ci un pas necesar și constă în aplicarea de email și pe spatele suprafeței de metal în vederea detensionării sticlei pentru a nu se sparge.

Incrustarea. *Tehnica incrustării* are rol decorativ (img. 40, pag. 21) și permite montarea unor detalii din aur, argint, pietre prețioase sau pietre semiprețioase și email în metal. Bijuterii realizate prin tehnica incrustării au fost descoperite pentru prima dată în mormintele regale din Ur, în anii 2500 î.Hr., mai târziu în Egipt și Siria, și doar în 800 î.Hr. este făcută cunoscută de fenicieni în Grecia și Creta. La sfârșitul mileniului al II-lea î.Hr. cele mai comune pietre folosite pentru incrustare erau cristalele de stâncă, ambră sau, în cazul bijuteriilor mai ieftine, sticla colorată. Incrustarea se face mecanic, la rece și a cunoscut o deosebită răspândire în perioada Romei antice, începând cu secolul al III-lea d.Hr., când inserțiile cu pietre prețioase devin cu mult mai importante decât suportul de metal prețios, în special în cazul colierelor, al brățărilor și al inelelor. Una dintre cele mai spectaculoase forme de incrustare este tehnica *pavé*. Pentru industria de bijuterii termenul de pavé desemnează metoda de acoperire cu pietre prețioase sau semiprețioase a suprafeței de metal, astfel încât metalul să nu fie vizibil.



imaginea 37 pandantiv din argint, atât corpul cât și textul sunt realizate prin ștanțare.



imaginea 38 inel din argint al brandului BowmanOriginals gravat cu portretul lui Alexandru cel Mare



imaginea 39 inel din argint oxidat al brandului BelleCoeur.



imaginea 40 inel din argint incrustat cu cristale Swarovski realizat de designerul Blink Deenie.



imaginea 41 inel realizat în tehnica filigranării de designerul Aija Kivi.



imaginea 42 inel roman din aur cu bust realizat în tehnica au repousse, aproximativ secolul al III-lea d.Hr..



imaginea 43 cercei romani din aur, ornamentați prin tehnica granulării, aproximativ secolul al II-lea d.Hr.



imaginea 44 medalion din aur realizat în tehnica basse-taille, începutul secolului XX.



imaginea 45 broșă realizată în tehnica champlevé, începutul secolului XX.



imaginea 46 pandativ realizat în tehnica cloisonné de designerul Patsy Croft.



imaginea 47 broșă realizată de Paul Bonnaud în tehnica limoges în 1908.



imaginea 48 pandativ realizat de brandul GrizzlyMountainArts în tehnica sgraffito.



imaginea 49 inel din aur realizat în Roma antică. Piatra de jasp negru este gravată cu două portrete. Aproximativ secolul I î.Hr.



imaginea 50 tăietura tip Mazarin.



imaginea 51 tăietura tip Brilliant.



imaginea 52 tăietura tip Princess



imaginea 53 tăietura tip Marquise.



imaginea 54 tăietura tip Oval.



imaginea 55 tăietura tip Pear.



imaginea 56 tăietura tip Emerald.



imaginea 57 tăietura tip Cabochon.



imaginea 58 tăietura tip Rose.

Gliptica. Tot în scopul decorării este folosită și *tehnica glipticii*. Chiar dacă primele semne simbolice gravate au fost descoperite pe fragmente de ou vechi de 60.000 de ani¹⁴, abia în perioada Antichității, la începutul mileniului I î.Hr. tehnica gravării a fost folosită pentru realizarea scarabelor, a sigiliilor și a unor pietre montate pe inelele de aur, bronz și argint. Gravarea pietrelor prețioase și semiprețioase, o importantă formă de artă a Antichității (img. 49, pag. 23), a rămas la fel de apreciată până în secolul al XIX-lea. Arta antică a gravării pietrelor prețioase și semiprețioase este considerată a fi una dintre cele mai solicitante tehnici, este o tehnică unde se cere, pe lângă o stăpânire deplină a metodelor de lucru, și un extraordinar talent artistic. Mihai Gramatopol nota că atunci când „cererea de pietre gravate a devenit prea mare, au apărut, ca în atâtea categorii de artefacte, facsimile, în atare caz din pastă de sticlă, felurit colorată. Masa sticloasă era turnată în formele dorite, imaginea fiind obținută fie prin turnare (cazul unor piese de nivel artizanal scăzut), fie prin gravarea cu materiale abrazive specifice gravării sticlei”¹⁵.

Tăierea și Șlefuirea. Valoarea unei pietre prețioase depinde de mărimea, puritatea și claritatea ei, și de frumusețea și perfecțiunea fațetelor care au fost tăiate în piatră. Defecte precum impurități, tăieturi și zone cu claritate diferită sunt înlăturate prin fațetare și șlefuire, dacă defectele nu sunt localizate în profunzime. Încercările timpurii, din antichitate și Evul Mediu, de tăiere a pietrelor prețioase au fost, probabil, doar o modalitate de adaptare la forma bijuteriei rotunjind colțurile prin șlefuire (Cabochon). În perioada Greciei și Romei antice diamantul era practic necunoscut, iar în Orient această piatră avea o valoare inferioară perlei, safirului, smaraldului sau rubinului. Diamantele au fost tăiate pentru prima dată, sub binecunoscuta formă, de Louis de Berquem, un bijutier din Bruges. Acesta a realizat fațetarea pietrelor de diamant după un concept inovator de simetrie cunoscut drept *tăietura ideală*. Prima tăietură rotundă (Brilliant cut) a fost realizată în secolul al XVII-lea de către ambasadorul italian Jules Cardinal Mazarin (img. 50, pag. 23), astfel, tăieturile de acest tip au fost cunoscute o perioadă sub numele de tăieturi mazarin sau tăieturi rotunde duble cu 17 fațete. Un bijutier din Veneția a introdus tăietura rotundă triplă (triple-cut Brilliant), o tăietură cu 33 de fațete. Nicio altă piatră prețioasă nu reușește să transmită emoții atât de puternice, cum se întâmplă în cazul diamantelor. Culoarea și forma diamantului influențează în mod semnificativ valoarea sa. Diamantul pur este transparent, culoarea diamantului galben citrin – cum este diamantul Florentin¹⁶, verde precum diamantul Drezda¹⁷, galben - diamantul Tiffany¹⁸, albastru -

¹⁴Gravuri găsite pe fragmente de ou vechi de peste 60.000 de ani la Western Cape, Africa de Sud. Se presupune că o datare mai corectă ar putea demonstra că aceste simboluri au fost create acum 100.000 de ani!

¹⁵Mihai Gramatopol, *Arta romană în România* [online], [Citat 27 aprilie 2012], disponibil pe internet la adresa: http://www.mihaigramatopol.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=308%3A gliptica&catid=49%3Aarta-roman-in-romania&Itemid=93

¹⁶Cunoscut și sub numele de *Marele duce de Toscana*, diamantul Florentin a fost descoperit în India. În 1657 intră în posesia familiei de Medici din Florența, iar în secolul al XVII-lea este folosit în coroana familiei Habsburg. În stare brută avea 137,27 carate.

¹⁷Diamant verde, 41 carate, se presupune că a fost cumpărat în 1742 de Ducele de Saxonia Friedrich August al II-lea. Astăzi este expus în Camera Verde din Dresda, Germania.

¹⁸Cel mai mare diamant galben-marونیu din lume - 128,51 carate a fost găsit în mina Kimberley a familiei De Beers în Africa de Sud în 1878. Achiziționat de Tiffany, a fost tăiat cu 90 de fațete și montat mai apoi în broșa *Pasăre pe o piatră*. Diamantul a fost expus la Smithsonian Institution în Washington până în 2007.

diamantul Hope¹⁹, iar negru, roșu sau brun este dată de impurități. Proprietățile optice de excepție ale diamantului sunt subliniate prin *tăierea și șlefuirea* pietrei. Duritatea este una dintre proprietățile cele mai importante ale pietrelor prețioase, cu cât duritatea pietrei este mai mare cu atât mai greu este procesul de fațetare și mai mare este valoarea pietrei. *Tăierea în fațete* este un procedeu ce permite ca un procent din lumina ce ajunge pe suprafața plană a unei fațete foarte bine lustruite să fie reflectată în totalitate, accentuând strălucirea pietrei. O altă parte din lumina ce răzbate până în inima pietrei este reflectată și refractată de fațetele inferioare.

Rotund (Brilliant cut) (img. 51, pag. 23) – Cel mai cunoscut și utilizat tip de tăietură a diamantului este tăietura numită *briliantul rotund*. Odată tăiată piatra poate fi incrustată unui inel, cercei, colier sau unei broșe. Prin acest tip de tăietură se obțin 57 de fațete.

Pătrat (Princess cut) (img. 52, pag. 23).

Suveică (Marquise cut) (img. 53, pag. 23).

Oval (Oval cut) (img. 54, pag. 23).

Pară (Pear cut) (img. 55, pag. 23).

Smarald - baghetă (Emerald cut) (img. 56, pag. 23) – Tăietura smarald este o șlefuire în trepte, folosită de obicei în cazul pietrelor prețioase colorate cu formă alungită.

Cabochon (Cabochon cut) (img. 57, pag. 23) – O metodă de tăiere a pietrei sub o formă convexă șlefuită dar nu și fațetată. În cazul tăieturii Cabochon există tăietura Cabochon dublu unde piatra privită de sus are formă ovală, iar din lateral partea superioară se vede bombată, și tăietura Cabochon simplu la care partea inferioară este bombată. Șlefuirea acestei tăieturi poate lua forma *plată*, *înaltă* sau *dublă*. Tehnica este folosită de obicei la tăierea pietrelor opace, iridescente și opalescente.

Trandafir (Rose cut) (img. 58, pag. 23) – Prin acest tip de tăietură este redusă pierderea de material. Tăietura amintește de forma unui trandafir prin fațetele ce se unesc într-un vârf situat în centru, iar partea inferioară a pietrei este o suprafață plană.

Cultivarea perlelor. Primele perle de cultură au fost patentate în 1893 de Kokichi Mikimoto și aveau o formă semisferică (*perlele mabé*) și, doar în 1905 perlele de cultură au ajuns la perfecțiunea formei cunoscute și astăzi. Până la impunerea perlelor Mikimoto drept standard de calitate Kokichi Mikimoto a avut de înfruntat reticența societății vizavi de perlele naturale de cultură.

Perlele Akoya sunt cele mai uzitate perle ce intră în compunerea colierelor. Aceste perle deosebite, de culoare roz, crem, alb, auriu sau argintiu, provin din apele Japoniei și Chinei și sunt extrem de apreciate pentru strălucirea elegantă și culoarea cu o delicată reflexie roz. Perlele Akoya au între 5 și 7 milimetri în diametru, însă pot ajunge și la 9 milimetri în diametru.

Perlele din Marea de Sud în culori variind de la alb și argintiu la galben, se găsesc în zonele tropicale și subtropicale Asia și Australia și sunt printre cele mai mari perle, cu dimensiuni medii ce ating 13 milimetri în diametru.

Perlele Tahitiene sunt perle cultivate ce dobândesc în mod natural culoarea de verde închis. Perlele cu adevărat negre sunt extrem de rare și prețuite.

¹⁹Diamant albastru, descoperit în 1642. A fost cumpărat în 1830 de H. Ph. Hope, iar din 1958 se află la Smithsonian Institution în Washington, SUA.

Perlele Mabé sunt perle de cultură ce se dezvoltă în cochilia scoicilor și nu în mușchi. Forma lor, semisferică, permite încorporarea acestor perle în bijuterii precum cerceii și inelele.

Perlele de apă dulce sunt perle cultivate în apele din China și Japonia, cu o formă aproximativ sferică și suprafața mai puțin lucioasă. Culoarea lor variază de la alb sidefiu până la violet închis și sunt considerate o alternativă mai ieftină perlelor Akoya.

Perlele Keshi sunt perle de dimensiuni mici, incomplet formate, cu o formă neregulată. Suprafața perlelor Keshi suferă din cauza dezvoltării incomplete, însă au o strălucire deosebită. Considerate un accident în procesul de cultivare al perlelor, perlele Keshi, au devenit tot mai rare.

Perlele Cortez sunt perlele descoperite în 1553 de Hernán Cortez în apele Golfului California. Perlele negre, cu tonuri asemănătoare unui curcubeu, au fost și sunt extrem de apreciate, fiind supranumite Regina Pietrelor sau Piatra Reginelor. În perioada medievală perlele Cortez erau prețuite dublu greutatea lor în aur.

Perlele baroce sunt perle cu o formă neregulată, extrem de populară în perioada barocă. Forma neregulată a perlei a forțat designul bijuteriei în jurul acesteia.

Colorarea perlelor, în scopul îmbunătățirii unor mici defecte ce afectează luciul și chiar culoarea perlelor, poate fi realizată cu ajutorul unor coloranți organici (pentru perlele verzi, roșii, negre sau aurii), prin iradierea cu raze gama - tratament ce permite accentuarea nuanțelor, sau prin tratarea termică - încălzirea și apoi răcirea perlelor conduce la îmbunătățirea luciului. Culoarele sau luciul obținut în urma acestor tratamente este permanent.

TEHNOLOGIILE MODERNE ÎN DESIGNUL ȘI INDUSTRIA DE BIJUTERII

Odată cu revoluția industrială și evoluția unor tehnologii ce au permis schimbări mai rapide în designul pieselor și asigurarea unei calități superioare, industria de bijuterii a reușit să se adapteze la continuele prefaceri stilistice ale modei, propunând chiar soluții curajoase percepute ca repere în istoria bijuteriei. Aceste tehnologii ilustrează tendințele din ultimelor decenii de eficientizare a întregului proces de producție. Pornind de la schițele sau modelele virtuale realizate de designer, acestea pot fi transferate direct în tipare de înaltă calitate și prototipuri. Totodată, cu ajutorul aplicațiilor specializate²⁰ designerul poate calcula precis greutatea finală a pieselor, din orice material. De asemenea, poate vizualiza calitatea asamblărilor și posibilitățile de contractare a materialului.

Tehnologiile moderne permit realizarea unor bijuterii cu finisări ce nu dezamăgesc, indiferent de detaliul pus sub observație.

²⁰*ArtCAM JewelSmith*. Aplicația permite designul și controlul procesului de fabricare. Uneltele incluse permit dezvoltarea conceptului de la nivelul schiței la forma finală.

Gemvision Matrix. Aplicația a fost dezvoltată special pentru designeri și oferă unelte unice industriei de bijuterii, printre care și compatibilitatea cu sistemele de freze ce pot lucra cu modelele generate pe calculator.

Monarch Jewelry CAD. Aplicația oferă un control facil, interactiv asupra uneltelor de construcție Cad.

JewelCAD. Aplicația asigură o mare libertate de exprimare mulțumită ușurinței cu care poate fi utilizat.

Electroliza. *Electroliza* este o tehnică modernă apărută la sfârșitul secolului al XIX-lea și realizează acoperirea unei suprafețe metalice cu un alt metal prin producerea diferitelor reacții chimice în prezența curentului electric. Metalele sunt placate prin electroliză, de obicei, cu straturi de argint, aur, cupru, crom sau staniu ce variază între 0.03 și 0.05 milimetri.

Anodizarea. *Anodizarea* nu este un proces cu o largă răspândire, fiind folosit în industria de bijuterii doar pentru acoperirea metalelor refractare precum titanul, niobiul și tantalul. În cazul titanului se folosește anodizarea electrolică pentru a produce schimbări de culoare la nivelul suprafeței, iar variația tensiunii curentului electric (img. 59, pag. 28) dictează culoarea ce rezultă în urma acestui proces. Anodizarea este folosită cu preponderență pe suprafețele adânc gravate (img. 60 și 61, pag. 28).

Laserul. *Laserul*, această tehnologie recentă ce folosește un fascicol coerent de lumină, a pătruns și în industria de bijuterii. Laserul este folosit la realizarea sudurilor de înaltă calitate cu diametre de 0.2 milimetri și la gravarea cu mare precizie a suprafețelor metalice. Laserul oferă posibilitatea unirii de metale diferite și realizează suduri cu un grad ridicat de rezistență. Sudura cu laser nu decolorează metalul și nu produce acumulare de material. Gravarea (img. 62, pag. 28) cu laser este astăzi folosită pentru marcarea bijuteriilor cu logoul firmei precum Tiffany, Cartier, Lord & Taylor, Evert deGraeve și poate fi realizată pe majoritatea metalelor: aur, argint, platină, titaniu, tungsten, oțel, paladiu. Folosirea laserului, prin control computerizat, permite realizarea unor desene extrem de precise și complexe atât pe suprafețe plate cât și pe suprafețe concave sau convexe.


Lut din Metal Prețios. *Lutul din metal prețios* (PMC) este o descoperire relativ nouă, acest material fiind dezvoltat și patentat doar la sfârșitul secolului trecut. Particule microscopice de metal prețios sunt amestecate cu un material de fixare, iar rezultatul acestei mixturi are aceleași proprietăți cu cele ale lutului de modelare. Folosindu-se de îndemânare și unelte simple un artist poate crea forme și texturi spectaculoase (img. 63, pag. 28 și 64, pag. 29).

După uscare obiectele sunt încălzite la o temperatură apropiată de cea de topire a metalului, astfel particulele se unesc și formează un corp dens, metalic. Obiectele din PMC pot fi șlefuite, sudate și emailate.

Mașinile CNC. *Mașinile CNC* (strunguri și freze controlate de computer) sunt folosite pentru transferarea unui proiect virtual în piese finite, aceste mașini pot include aplicații speciale precum laserul, plasma, jetul de apă, sisteme de sudură, sisteme de lipire și turnare.

Tehnologia CAD/CAM. În ceea ce privește nivelul de detaliu și calitatea de fabricare, cerințele pieței de bijuterii din secolul XXI au impus caselor de bijuterii adoptarea unor tehnologii capabile să satisfacă pe deplin doleanțele celor mai exigenți clienți. Sub denumirea generică de *tehnologie CAD/CAM* se înțeleg echipamente industriale și aplicații special concepute pentru asistarea activității de creație, și permit analiza, evaluarea și modificarea proiectului de bijuterie prin vizualizare tridimensională (img. 65 și 66, pag. 29). și realizarea prototipurilor rapide. Folosirea tehnologiei CAD/CAM asigură o geometrie perfectă, indiferent de complexitatea formei și a detaliului pus sub observație.

Sistemele de printare tridimensională. *Sistemele de printare tridimensională* (img. 67, pag. 30) se prezintă ca o soluție revoluționară prin care se pot realiza în câteva ore modelele fizice tridimensionale ale obiectelor proiectate, pornind direct de la modelul digital 3D (img. 68, pag. 30). Această tehnologie permite vizualizări rapide ale proiectului folosind pentru prototip pulberi de plastic, metal sau ceramic ce



imaginea 59 relația între tensiunea curentului electric și culoarea obținută pe suprafața titanului



imaginea 60 inel din titan al brandului Animatrix cu modele gravate și colorate prin anodizare.



imaginea 61 inel din titan al brandului Animatrix cu modele gravate și colorate prin anodizare. Se poate observa adâncimea modelului anodizat.



imaginea 62 inel din tungsten al brandului Bonndorf gravat cu ajutorul laserului.



imaginea 63 pandativ realizat din lut prețios de designerul Heidi Keiter.



imaginea 64 colier realizat din lut prețios de designerul Barbara Becker Simon, premiat la evenimentul de profil Saul Bell Design Awards.



imaginea 65 diversele stadii de construcție ale modelului tridimensional, odată finalizat, modelul permite calcularea cantității de de metal și costul pietrelor folosite. Aplicația permite adăugarea de noi detalii, remodelarea și vizualizarea tridimensională a bijuteriei. Designer: AlexandruBunii.



imaginea 66 inel din aur alb cu diamante din colecția „Rococo” a brandului EDG deținut de Evert deGraeve. Designer: AlexandruBunii.



imaginea 67 forme complexe obținute cu ajutorul tehnologiei de printare tridimensională.



imaginea 68 inel din argint realizat prin printarea modelului digital, designeri Jessica Rosenkrantz și Jesse Louis-Rosenberg.



imaginea 69 colier realizat de designerul Kate Cusack utilizând într-un mod uimitor ca material de lucru umilul fermoar.



imaginea 70 brățară din aur și diamante realizată de celebra casă de bijuterii Buccellati. Designul este tributar esteticii tradiționale.

RAPTURE
ESCAPE TO BLISS



imaginea 71 pandantiv realizat din materialul *fimo*. Pentru a-și păstra forma după modelare obiectul este ars la o temperatură de 110-130 de grade Celsius.



imaginea 72 colecția Rapture, realizată din titan, argint și diamante pentru brandul Edward Mirell, a fost premiată în 2009 la JCK Las Vegas. Designer: Alexandru Bunii.


CURS DESIGN BIJUTERIE
BUNII ALEXANDRU CRISTIAN



imaginea 73 pandantiv din lemn pictat cu lanț masiv din imaginea metal comun realizat de Linda Vintage Boutique.



74 Bijuterie din cadrul colecției *Androgyn* realizată de designerul Maria Filipescu. Imaginea de prezentare este inspirată de modul în care artistul Salvador Dali a realizat prezentarea pentru una dintre bijuteriile sale - *Ochiul*.



imaginea 75 colier din fudulii de berbec aparținând colecției *Carnal* realizată de designerul Adrian Haiduc.

sunt solidificate cu laser. Tehnologia nu este încă viabilă din punct de vedere economic, însă, cu ajutorul unor pulberi de metal prețios vor putea fi create modele perfect finisate.

Este important de subliniat impactul avut de tehnologiile moderne în evaluarea esteticii bijuteriei contemporane. Asemeni entuziasmului generat de avansul tehnologic de la începutul secolului al XX-lea în rândul avangardei istorice, tehnologiile moderne permit astăzi designerului de bijuterie să-și exploreze și să-și exploateze cu adevărat creativitatea, să se apropie de bijuterie cu un număr infinit de posibilități de expresie, dincolo de capacitatea atelierului tradițional de bijuterie. Modelării manuale a metalului i-a urmat revoluția CAD ce a permis simularea formelor complexe, a greutății pieselor, aranjarea pietrelor pe diferitele suprafețe ale bijuteriilor și trimiterea modelelor către freze computerizate. Următorul pas nu poate fi decât *printarea* bijuteriilor, o soluție revoluționară ce va permite chiar și folosirea metalelor nobile.

DESIGNERUL ȘI DESIGNUL DE BIJUTERIE

Designerul de bijuterie. Atât artistul, creator al bijuteriei artistice, cât și designerul se raportează la nevoia personală de individualizare, nevoie născută dintr-o credință personală prin care dăm sens vieții într-un mod conștient sau nu. Ceea ce-l deosebește pe artist de designer este modul în care artistul își trăiește arta, artistul își clarifică prin operă viziunea asupra unei realități percepute subiectiv pe care o semnifică și o simbolizează, însă designerul, în actul de creație are conștiința normalității. Artistul răspunde unei dorințe personale, iar designerul răspunde unor nevoi, permanent conectat la realitatea obiectivă. A fi designer înseamnă să te raportezi momentului de avangardă și să stabilești, în măsura talentului, a viziunii personale, a creativității și a culturii, printr-o sumă întreagă de preocupări complexe un raport de unitate între artă și tehnică.

Dacă bijuteria artistică, de autor (img. 69, pag. 30), mizează continuu pe spectaculozitate, pe vitalitate și originalitate cu orice preț, în unele cazuri în detrimentul calității și ergonomiei, și „nu trebuie să aibă rol funcțional, ci doar să încânte sufletul și privirea”²¹, bijuteria - creație a caselor de bijuterii (img. 70, pag. 30) este concepută și realizată între limitele stricte ale unor standarde de înaltă calitate și ergonomie, cu ajutorul unora dintre cele mai moderne tehnologii și materiale (titanul, paladiul, tungstenul și materialele acrilice). Bijuteria de autor nu se limitează doar la materialele prețioase (aur, argint, platină, pietre prețioase și semiprețioase), combinând aceste metale și pietre cu materiale naturale precum lemnul, piatra, sticla, chihlimbar, coral ș.a.m.d., dar și cu materiale neobișnuite, exotice: plastic, fimo (cunoscut și sub numele de clei polimeric, este un material asemănător lutului pentru modelaj), plastilină, materiale acrilice (img. 71, pag. 30). Efortul marilor case de bijuterii se îndreaptă spre oferirea de noi soluții estetice, încercând în același timp să păstreze calități binecunoscute ce le-au definit istoria. Îmbinând calitățile funcționale cu cele estetice, această industrie permite artei să influențeze într-un mod

²¹Maria Filipescu, designer vestimentar și bijutier, [Citat 8 mai 2012], disponibil pe internet la adresa: <http://mariafilipescu.com/portret.html>

nemijlocit evoluția bijuteriei. „Etapale, tehnologia și forțele de creație implicate în nașterea fiecărei colecții de bijuterii diferă extrem, în funcție de renumele casei de bijuterii și nișa de valoare pentru care a fost creată colecția. O colecție de lux implică un set de caracteristici pe baza cărora sunt realizate cercetări complexe asupra piețelor unde va fi disponibilă, sunt propuse concepte ce reflectă viziunea designerului, viziune ce se regăsește la nivelul formei, al simbolului și al materialului.”²² Un bun exemplu în acest sens îl constituie colecția „Rapture” (img. 72, pag. 30), realizată după un concept personal și premiată în 2009 la JCK Las Vegas²³, unde forma contemporană, curată și ușor de citit a conceptului trădează o fermitate elegantă. Munca unui designer este extrem de complexă, iar maximum de creativitate se atinge doar în conjuncturi speciale, în prezența unor teme care motivează, a unor locuri și evenimente care inspiră și înseamnă reconcilierea între exprimarea personală și realitatea impusă de comanditar.

Creația de bijuterie din România a descoperit în ultimul deceniu alternative creațiilor pretențioase născute din nevoia artistului de a răspunde cu egoism unor dorințe personale sau bijuteriilor ce exprimă calitățile obiective căutate de designer. Bijuteriile handmade sau bijuteriile lucrate manual sunt un fascinant exemplu de artă naivă ce reprezintă concretizarea unor gânduri într-un stil unic, unde imaginația și îndemânarea înlocuiesc convențiile și tradiția. Lipsa materialelor prețioase și a finisajelor perfecte este suplinită în construcția artei de moment de pasiunea și libertatea de a experimenta asocieri curajoase de materiale comune, culori și forme. Aceste creații, cel mai adesea, sunt lipsite însă de un mesaj foarte puternic și personal, în prezența căruia bijuteria devine independentă și depășește statutul de simplu accesoriu (img. 73, pag. 31). În lipsa unei amprente autentice a personalității bijuteriile încorporează un ansamblu eclectic de influențe.

În România, odată cu proliferarea lipsei de distincție dintre obiectul de artă și realitate, dintre funcțional și non funcțional, și dintre valoare și kitsch, asistăm astăzi la o redescoperire a bijuteriei artistice, de autor. Bijuteria de autor, bijuteria percepută ca formă de artă, evidențiază o legătură organică, o comuniune directă între suflet și material, însă face acest lucru cu egoism. Mai puțin cunoscută în România este bijuteria produsă în urma unui demers conștient și planificat, propriu doar procesului de design. Bijuteria contemporană este o formă de artă închinată libertății de expresie și un semn de prețuire a gândului artistic manifestat într-o formă ideală, creatoare de simboluri și emoții primare. Însă transpunerea sentimentelor și a viziunii proprii sub forma bijuteriei de autor, spectaculoase, împinge materialul dincolo de puțința de a lua forma și dimensiunea unei bijuterii comode (img. 74, pag. 31).

Diferită, poate în încercarea de desprindere chiar și dintre standardele artei contemporane, este creația de bijuterie (img. 75, pag. 31) folosită drept fațadă a spectacolelor în care realul este incontrollabil deformat, temele și simbolurile, stilurile și sensurile culturale consacrate sunt pervertite într-o manifestare în care excentrismul vizual gratuit și lipsa de esență răpesc atenția de la *bijuterii*. *Bijuteriile*

²²Subiectul privind etapele necesare dezvoltării unei noi bijuterii a fost atins și dezvoltat pe parcursul interviului acordat revistei internaționale online dedicată luxului și artei - deLuxeLifestyle (actuala 2LUXURY2).

Jovmir, Eugenia., *Alexandru Bunii: Designerul român de bijuterii ce creează pentru Mikimoto, Tiffany, David Yurman, A. Jaffe și Cirque du Soleil*, [Citat 10 iulie 2011], disponibil pe internet la adresa: <http://www.deluxe-lifestyle.ro/articole/designer-de-bijuterii.php%3FIDcategorie%3D135>.

²³JCK (Jewelers' Circular Keystone) Las Vegas, SUA, unul dintre cele mai prestigioase evenimente expoziționale din domeniul industriei de bijuterii.

par a fi realizate sub impulsul unor gânduri brute, din carne crudă sau ustensile medicale pentru care designerul ridică pretenții asupra valorii creației, poate singura sclipire de prețiozitate este adusă de perlele delicate, înșirate însă fără inspirație și numite cu un nedisimulat orgoliu – bijuterii.

Designerul trebuie să rămână conștient de clasificarea bijuteriei pe categorii de valoare (Luxury, Premium, Fashion etc) și să-și adapteze conceptele în funcție de imaginea brandului și nișa de valoare pe care se dorește poziționarea colecției. De asemenea, a fi designer de bijuterii înseamnă asumarea provocării de a menține permanent echilibrul între dorința de spectaculos și original și posibilitățile reale de producție. Este o meserie care provoacă la o permanentă autodepășire, iar gândirea unui nou produs, care să răspundă tuturor cerințelor comanditarului și mai apoi să corespundă așteptărilor pieței este un proces care nu se bazează doar pe talent, inspirație și creativitate. Pe lângă aceste atribute este nevoie de consolidarea unei baze solide de cunoștințe despre tehnologie, marketing, psihologie etc.

Designul de bijuterie.

Designul de bijuterie, în cazul industriei de bijuterie, înseamnă nu doar creativitate și pasiune ci și trecerea prin mai multe faze de detaliere și dezvoltare a ideii:

Cunoașterea cerinței și imaginea brandului. Prima fază este una de extremă importanță, doar studierea istoricului brandului și stabilirea liniilor vizuale, calitative și tehnologice de dezvoltare a proiectului permit promovarea calității, a eleganței și stilului comanditarului.

Schița concept. Permite transferul rapid al ideilor sub forma **schitelor concept**-anexa 1. De obicei sunt realizate variații multiple ce cuprind texturi și materiale diferite, fie că este vorba de metale sau pietre prețioase sau semiprețioase. Dezvoltarea conceptului inițial stă la baza colecțiilor complete care apar în perioada următoare.

Detaliile tehnice (mărime, material, tehnologie). **Schitelor concept** acceptate pentru dezvoltare le sunt adăugate detalii precum cele de mărime (mărimi inele - US, EU)-anexa 2, formă (brățări fixe de tip cuff-deschise, și bangle-închise, bangle cu închizătoare sau brățări mobile)-anexa 3,4,5 și 6.

Desen tehnic – creion. Desenul tehnic în cazul bijuteriei se reduce la figurarea pieselor în **epură (sus, lateral și față)** și **axonometrie (perspectivă)** și prezentarea dimensiunilor de volum-gabarit-anexa 7. Aceste vederi sunt detaliate cu ajutorul secțiunilor dacă piesa comportă o complexitate crescută. Doar în cazul unor componente ce sunt adăugate ulterior sunt cerute detalieri individuale. Alături de figurarea detaliilor în **epură** și **axonometrie** sunt detaliate și dimensiunile, forma și tipul de prindere al pietrelor (bezel, prong, canal, pave, tensionat, bară)-anexa 8, tehnologiile de producere a piesei sau a componentelor și metodele de finisare (mat, polisat, texturat etc). În multe din cazuri desenul tehnic în creion este cerut înaintea realizării proiectului CAD, tocmai pentru stabilirea detaliilor mai sus menționate.

Proiect CAD. Posibilitatea realizării conceptelor sub forma obiectelor 3D aduce o serie de avantaje precum: vizualizarea completă a formei și detaliilor de mărime și prototiparea rapidă cu ajutorul tehnologiei CNC și CAD/CAM. În cazul aplicațiilor specializate avantajele sunt extinse la simularea greutateii și prețului modelului în funcție de materialul atribuit, și accesul la o serie de tipare și mărimi utilizate în industria de bijuterii-anexa 9.

Prezentarea bijuteriei (desen, photoshop, illustrator, renderizare 3D). Simularea vizuală realistă a unei bijuterii sau a unei întregi colecții permite evaluarea impactului estetic și vânzarea bijuteriilor către dealer încă din faza de proiect-anexa10.

BIBLIOGRAFIE

Balter, Michael., *First Jewelry? Old Shell Beads Suggest Early Use of Symbols*. În: Science, iunie 2006, Vol. 312, nr. 5781
Balter, Michael., *Early start for Human Art? Ochre may revise Timeline*. În: Science, ianuarie 2009, Vol. 323, nr. 5914
Cosmin, Diana-Florina., *Românul care creează bijuterii pentru Tiffany*. În: Forbes România, noiembrie - decembrie 2010, nr. 45.

Allen, Jessie., *Albrecht Durer*, Editura Kessinger Publishing, Whitefish, 2007.
Bradley, John W., *Illuminated Manuscripts*, Editura Bracken Books, Londra, 2006.
Bunii, Alexandru-Cristian., *Bijuteria, între metalul divin, obiectul de artă și produsul de serie*, Timișoara, 2012.
Distelberger, Rudolf., Luchs, Alison., Verdier, Philippe et al., *Western Decorative Arts*, Editura Princeton University Press, Princeton, 1993.
Epstein, Edward Jay., *The Diamond Invention*, Editura Hutchinson & Company, Londra, 1982.
Feigelson, Robert., *50 years progress in crystal growth: a reprint collection*, Editura Elsevier, Inc., San Diego, 2004.
Flood, Kathy., *Warman's Jewelry: Identification and Price Guide*, Editura Krause Publications, Iola, 2010.
Goffer, Zvi., *Archaeological chemistry*, Editura John Wiley & Sohns, Inc., New Jersey, 2007.
Gokhale, Balkrishna Govind., *Ancient India: History and Culture*, Editura South Asia Books, Columbia, 1995.
Ionescu, Guy., *Manualul bijutierului*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1979.
Iovan, Ioan, *Semantica artelor vizuale, vol II*, Editura Anthropos, Timișoara, 2009.
Landman, Neil H., Mikkelsen, Paula M., Bieler, Rudiger., Bronson Bennet., *Pearls: A natural history*, Editura Harry N. Abrams, New York, 2001.
Lapatin, Kenneth., Wight, Karol., *The J. Paul Getty Museum. Handbook of the Antiquities collection.*, Editura Getty Publications, Los Angeles, 2010.
Morton, Philip., *Contemporary jewelry: a studio handbook*, Editura Holt Rinehart & Winston, Austin, 1976.
Needham, Joseph., Golas, Peter, J., *Science and civilisation in China*, Editura The Press Syndicate of the University of Cambridge, Cambridge, 1999.
Read, Brian., *Metal Artefacts of Antiquity*, Editura Portcullis, Somerset, 2001.
Rose, Augustus., Cirino, Antonio., *Jewelry making and design*, Editura Dover Publications, Mineola, 1967.
Turrell, Robert Vicat, *Capital and labour on the Kimberley diamond fields, 1871-1890*, Editura Cambridge University Press, Cambridge, 2008.
Zhang, Yun., *Tin and Tin alloys for Lead-free solder*. În: Modern Electroplating, Fifth Edition, Editura John Wiley & Sohns, Inc., New Jersey, 2010.























<http://www.mikimotoamerica.com/our-heritage/our-history>.
<http://www.artcamjewelsmith.com/>
<http://www.swissgemlab.com/EducationPages/EducationDetailPage.aspx?pcid=345&AspxAutoDetectCookieSupport=1>
<http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=ab16>
http://www.mihaigramatopol.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=308%3A%20griptica&catid=49%3Aarta-roman-in-romania&Itemid=93
<http://pmcguild.com/pmc.html>
<http://mariafilipescu.com/portret.html>
http://www.staedtler.com/modelling_clays_accessories.Staedtler
<http://www.deluxe-lifestyle.ro/articole/designer-de-bijuterii.php%3FIDcategorie%3D135>.

Anexa 1



37



Anexa 2

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|--|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |
| Size no. | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| Diameter | 14.7 mm | 15.3mm | 15.8mm | 16.1mm | 16.3mm | 16.8mm | 17.3mm |
| |  |  |  |  |  |  | |
| Size no. | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |
| Diameter | 17.3 mm | 18.1mm | 18.6mm | 19.0mm | 19.5mm | 19.8mm | |
| |  |  |  |  |  | | |
| Size no. | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | | |
| Diameter | 20.2 mm | 20.6mm | 21.1mm | 21.3mm | 21.7mm | | |
| |  |  |  |  | | | |
| Size no. | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | | | |
| Diameter | 22.2 mm | 22.6mm | 23mm | 23.4mm | | | |

mărimile și diametrele inelelor




metoda de măsurare - pe deget - a mărimii inelului

brățări deschise - cuff (ovale)


| SIZES | perimetru interior (inch [mm]) | INSIDE DIMENSIONS (NOMINAL) ⁶ | | |
|-------|--|--|---------------------|-------------|
| | | WIDTH | HEIGHT ^a | OPENING |
| 2 | 6.00 [152.4] 5.88 [149.2] 5.75 [146.1] | 2.02 [51.3] | 1.72 [43.7] | 1.06 [27.0] |
| | | | | |
| 3 | 6.50 [165.1] 6.38 [161.9] 6.25 [158.8] | 2.19 [55.6] | 1.86 [47.2] | 1.06 [27.0] |
| | | | | |
| 4 | 7.00 [177.8] 6.88 [174.6] 6.75 [171.5] | 2.37 [60.2] | 2.00 [50.8] | 1.06 [27.0] |
| | | | | |
| 5 | 7.50 [190.5] 7.38 [187.3] 7.25 [184.2] | 2.54 [64.5] | 2.15 [54.6] | 1.10 [28.0] |
| | | | | |
| 6 | 8.00 [203.2] 7.88 [200.0] 7.75 [196.9] | 2.71 [68.8] | 2.30 [58.4] | 1.14 [29.0] |
| | | | | |
| 7 | 8.50 [215.9] 8.38 [212.7] 8.25 [209.6] | 2.87 [72.9] | 2.45 [62.2] | 1.18 [30.0] |
| | | | | |

brățări deschise - cuff (ovale - non-eliptice)

| SIZES | perimetru interior (inch [mm]) | INSIDE DIMENSIONS (NOMINAL) ⁶ | | | |
|-------|--|--|-------------|-------------|-------------|
| | | WIDTH | RADIUS "A" | RADIUS "B" | OPENING |
| 5m | 7.38 [187.3] 7.25 [184.2] 7.13 [181.0] | 2.58 [65.5] | 2.54 [64.4] | 0.91 [23.1] | 1.26 [32.0] |
| | | | | | |
| 6m | 7.88 [200.0] 7.75 [196.9] 7.63 [193.7] | 2.74 [69.6] | 2.62 [66.4] | 0.99 [25.1] | 1.30 [33.0] |
| | | | | | |
| 7m | 8.38 [212.7] 8.25 [209.6] 8.13 [206.4] | 2.90 [73.7] | 2.70 [68.5] | 1.07 [27.2] | 1.34 [34.0] |
| | | | | | |



NOTE:
^f For oval cuff, height is measured from inside face of cuff to the virtual point of the closed oval. Inspection height measurement is less due to material removed by the opening.




brățări închise - bangle (rotunde)


| SIZES | circumferință interioară (inch [mm]) | | ID (NOMINAL) |
|-------|--|----------------|--------------|
| | HIGH | NOMINAL LOW | |
| 2 | 7.40 [188.0] 7.28 [184.8] 7.15 [181.6] | | 2.32 [58.9] |
| 3 | 7.70 [195.7] 7.58 [192.5] 7.45 [189.3] | | 2.41 [61.2] |
| 4 | 8.00 [203.3] 7.88 [200.0] 7.75 [197.0] | | 2.51 [63.8] |
| 5 | 8.31 [211.0] 8.18 [207.8] 8.06 [204.6] | | 2.60 [66.0] |
| 6 | 8.61 [218.6] 8.48 [215.4] 8.36 [212.3] | | 2.70 [68.6] |
| 7 | 8.91 [226.2] 8.78 [223.1] 8.66 [219.9] | | 2.80 [71.1] |

brățări închise - bangle (ovale)

| SIZES | perimetrul interior (inch [mm]) | | INSIDE DIMENSIONS (NOMINAL) ^a | |
|-------|--|----------------|--|---------------------|
| | HIGH | NOMINAL LOW | WIDTH | HEIGHT ^b |
| 2 | 7.10 [180.2] 6.97 [177.0] 6.85 [173.9] | | 2.32 [58.9] | 2.13 [54.2] |
| 3 | 7.43 [188.6] 7.30 [185.4] 7.18 [182.2] | | 2.42 [61.5] | 2.23 [56.6] |
| 4 | 7.73 [195.2] 7.60 [193.0] 7.48 [189.9] | | 2.52 [64.0] | 2.32 [58.9] |
| 5 | 8.00 [203.1] 7.87 [199.9] 7.75 [196.7] | | 2.61 [66.3] | 2.40 [61.0] |
| 6 | 8.31 [210.9] 8.18 [207.8] 8.06 [204.6] | | 2.70 [68.6] | 2.48 [63.1] |
| 7 | 8.63 [219.1] 8.50 [215.9] 8.38 [212.7] | | 2.82 [71.6] | 2.59 [65.9] |



NOTE:
^c +/- 1/8" tolerance for inside circumference is equal to +/- 0.04" for ID.




NOTE:
^d For oval slip-on bangles, height is 92% of width.
For all other oval shapes, height is 85% of width.

NOTE:
^e +/- 1/8" tolerance for inside perimeter is equal to +/- 0.04" for width and height.


brățări închise - bangle cu închizătoare (ovale)

| SIZES | perimetru interior (inch [mm]) | | INSIDE DIMENSIONS (NOMINAL) ° | |
|-------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|
| | | | WIDTH | HEIGHT |
| 2 | HIGH | 6.13 [155.6] | 2.06 [52.3] | 1.75 [44.5] |
| | NOMINAL LOW | 6.00 [152.4] 5.88 [149.2] | | |
| 3 | HIGH | 6.63 [168.3] | 2.23 [56.6] | 1.90 [48.3] |
| | NOMINAL LOW | 6.50 [165.1] 6.38 [161.9] | | |
| 4 | HIGH | 7.13 [181.0] | 2.40 [61.0] | 2.05 [52.1] |
| | NOMINAL LOW | 7.00 [177.8] 6.88 [174.6] | | |
| 5 | HIGH | 7.63 [193.7] | 2.58 [65.5] | 2.19 [55.6] |
| | NOMINAL LOW | 7.50 [190.5] 7.38 [187.3] | | |
| 6 | HIGH | 8.13 [206.4] | 2.75 [69.9] | 2.34 [59.4] |
| | NOMINAL LOW | 8.00 [203.2] 7.88 [200.0] | | |
| 7 | HIGH | 8.63 [219.1] | 2.92 [74.2] | 2.48 [63.0] |
| | NOMINAL LOW | 8.50 [215.9] 8.38 [212.7] | | |



brățări închise - bangle cu închizătoare (rotunde)

| SIZES | circumferința interioară (inch [mm]) | | ID (NOMINAL) ° |
|-------|--------------------------------------|------------------------------|----------------|
| | | | |
| 2 | HIGH | 6.37 [161.8] | 1.99 [50.5] |
| | NOMINAL LOW | 6.25 [158.6] 6.12 [155.5] | |
| 3 | HIGH | 6.89 [175.0] | 2.15 [54.7] |
| | NOMINAL LOW | 6.76 [171.8] 6.64 [168.6] | |
| 4 | HIGH | 7.41 [188.2] | 2.32 [58.9] |
| | NOMINAL LOW | 7.29 [185.0] 7.16 [181.9] | |
| 5 | HIGH | 7.93 [201.5] | 2.49 [63.1] |
| | NOMINAL LOW | 7.81 [198.3] 7.68 [195.1] | |
| 6 | HIGH | 8.45 [214.6] | 2.65 [67.3] |
| | NOMINAL LOW | 8.33 [211.5] 8.20 [208.3] | |
| 7 | HIGH | 8.98 [228.2] | 2.82 [71.6] |
| | NOMINAL LOW | 8.86 [225.0] 8.73 [221.9] | |



brățări mobile strânse

| SIZES | | circumferința interioară (inch [mm]) | |
|-------|----------------|--------------------------------------|--|
| 2 | HIGH | 6.00 [152.4] | |
| | NOMINAL LOW | 5.88 [149.2] 5.75 [146.1] | |
| 3 | HIGH | 6.50 [165.1] | |
| | NOMINAL LOW | 6.38 [161.9] 6.25 [158.8] | |
| 4 | HIGH | 7.00 [177.8] | |
| | NOMINAL LOW | 6.88 [174.6] 6.75 [171.5] | |
| 5 | HIGH | 7.50 [190.5] | |
| | NOMINAL LOW | 7.38 [187.3] 7.25 [184.2] | |
| 6 | HIGH | 8.00 [203.2] | |
| | NOMINAL LOW | 7.88 [200.0] 7.75 [196.9] | |
| 7 | HIGH | 8.50 [215.9] | |
| | NOMINAL LOW | 8.38 [212.7] 8.25 [209.6] | |

brățări mobile largi

| SIZES | | circumferința interioară (inch [mm]) | |
|-------|----------------|--------------------------------------|--|
| 2 | HIGH | 6.38 [161.9] | |
| | NOMINAL LOW | 6.19 [157.2] 6.00 [152.4] | |
| 3 | HIGH | 6.88 [174.6] | |
| | NOMINAL LOW | 6.69 [169.9] 6.50 [165.1] | |
| 4 | HIGH | 7.38 [187.3] | |
| | NOMINAL LOW | 7.19 [182.6] 7.00 [177.8] | |
| 5 | HIGH | 7.88 [200.0] | |
| | NOMINAL LOW | 7.69 [195.3] 7.50 [190.5] | |
| 6 | HIGH | 8.38 [212.7] | |
| | NOMINAL LOW | 8.19 [208.0] 8.00 [203.2] | |
| 7 | HIGH | 8.88 [225.4] | |
| | NOMINAL LOW | 8.69 [220.7] 8.50 [215.9] | |

DEFINITION
¹ Fitted bracelets: Fitted bracelets, by designed, are worn snugly around the wrist with minimal allowance for engaging/disengaging of clasp.


NOTE:
^A Estimated length of a bracelet at a given circumference, can be estimated using engineering methods. Bracelet length to circumference relationship is unique to each individual bracelet design. Width, hinge method and clasp type are some of the design features driving this relationship.

NOTE:
^B Circumference is given as a range (High, Nominal and Low) to account for geometry and *unit-link*^C length of each individual bracelet. When specifying a circumference, the nominal value should be the target. When a bracelet's unit-link is bigger than the range provided, its length will be resolved in a case-by-case basis.

DEFINITION
² Unit-link: One instance of a repeating link scheme. Unit link length is the distance between the start of the unit link to the start of the next unit link.

DEFINITION
³ Loose fit bracelets: By design, loose fit bracelets are worn loosely over the wrist and hand.


Anexa 7




figurarea proiectului în epură cu principalele dimensiuni




bezel




prong




canal




pave



tensionat



bară




Anexa 9


evoluția unui proiect, de la schița concept la bijuteria finalizată. Designer: Alexandru Bunii



schita concept



desenul tehnic-creion



proiectul CAD împreună cu greutatea calculată în argint



renderizare în vederea aprobării proiectului



fotografie a modelului produs pentru brandul Carolyn Pollack.



fotografie de prezentare a brandului Carolyn Pollack.

